





MATERIÁL: POLO			
SLOŽENÍ: 55% PES 34%PP 11% CO			
ŠÍŘE: 140	+/-4cm	GRAMÁŽ: 600	gr/bm +/- 5%
POSUV NITÍ VE ŠVU (mm) EN ISO 13936/2:2004; Load Method(180 N) Seam Slippage (mm)		OSNOVA	ÚTEK
		1,5	2
ODOLNOST PROTI ODĚRU EN ISO 12947-2:1998		70.000	
ODOLNOST PROTI ODĚRU (změna vzhledu: 3000 cyklů) EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A) Colour Degradation on grey scale (From de 1 worst to 5 best)		5	
ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVÁNÍ EN ISO 12945/2:2000; Modified Martindale Method (2000 and 7000 cycles) Pilling index (From 1 worst to 5 best)		4-5	
HODNOCENÍ ZÁPALNOSTI EN 1021-1:2006 (cigarette test)		ANO	
EN 1021-2:2006 (match test)		---	
STÁLOBAREVNOST EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 Colour degradation on blue sale (From 1 worst to 8 best)		5-6	
STÁLOBAREVNOST PŘI TŘENÍ EN ISO 105-X12:2002 Degradation and loss of colour on grey scale (From 1 worst to 5 best)		ZA SUCHA	
		ZA MOKRA	
STÁLOBAREVNOST NA DOMÁCÍ A KOMERČNÍ PRANÍ (30°) EN ISO 105-C06:1997 Colour degradation on grey scale (From 1 worst to 5 best)		---	
ROZMĚROVÁ STÁLOST PŘI DOMÁČÍM A KOMERČNÍM PRANÍ (30°) EN ISO 3759:2008 – EN ISO 6330:2000 – EN ISO 5077:2008		-2%	-1%
ZNEČIŠTĚNÍ A ČIŠTĚNÍ * FORD FLTM BN 112-08:2005 (From 1 worst to 5 best)		4-5	

			
POZNÁMKA:			
* Červený a černý fix (ne permanentní) 4-5 Pastelky 4-5 Tuk 4 Džus 5			
Červené a modré pero 4 Voskovky 4 Kečup 4-5 Káva 4-5			
UPOZORNĚNÍ: PŘI MANIPULACI ČI PRANÍ POTAHU KTERÝ JE OPATŘEN SUCHÝM ZÍPEM JE NUTNÉ NA SUCHÝ ZÍP PŘIPEVNIT KOUSEK LÁTKY ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MATERIÁLU.			